SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Pas ve Korozyon Önleyici DW

Metal malzemelerin, kapalı alanda ara stoklanması veya taşınması sırasında hava, su, nem gibi ortam koşullarında oksitlenerek paslanmasını önleyen ve film tabakası oluşturan koruyucu bir yağdır. Özellikle kapalı alanda uzun süre durması gereken parçalar için tavsiye edilir. Su giderme özelliği geliştirilmiş bir ürün olduğu için işlem sonrası aşırı nemli kalmış parçaların korunması için kullanılır.

Kullanımı

Her türlü demir ve çelik mamullerine, operasyon arası stoklanması veya başka bir yere sevkiyat sırasında başarı ile uygulanır.

Kullanım Şekli:
Uygulanacak yüzeyin temiz ve kuru olması, koruyucu yağın koruyucu etkisini artırır. Yüzeyin ıslak olması ise su itme özelliğine sahip olan koruyucu yağın etkisini azaltmaz. Uygulamada daldırma, sprey veya fırça ile sürme yöntemi tavsiye edilir. Tüketim oranı metalin yüzey pürüzlüğüne bağlıdır. Daldırma süresi en uygun olarak işletme şartlarında belirlenir.

Temizlik:
Alkali sıvılarla yıkayarak kolayca arıtılabilir. DW koruyucuyu metal yüzeyinden temizlemek için solvent bazlı ya da ‘SPEEDOL BIOSOLV CLEANER SP10’ adlı alkali temizleyici kullanılması önerilir.

Özellikleri

Mükemmel Homojen Film Tabakası Oluşturma Özelliği: Suya, değişken atmosferlere, tuz sisine ve endüstriyel koşullara mükemmel direnç gösteren homojen bir film tabakası oluşturur.
Oksidasyona Karşı Mükemmel Koruma: Her türlü demir ve çelik mamülleri oksidasyona neden olan çevre şartlarından mükemmel bir şekilde korur.
Hızlı Su Giderme Performansı: Hızlı ve kolay bir şekilde sudan arındırma özelliğine sahiptir. Su giderme özelliği geliştirilmiş bir üründür.
Mükemmel Korozyon Koruması: Nemli, tuzlu veya sıcak koşullarda mükemmel korozyon koruması sağlar.
Hidrofobik Tabakayı Disperse Performansı: Hidrofobik tabakayı metal yüzeyine homojen bir şekilde dağıtma özelliğine sahiptir.
Koku Problemi Oluşturmama Özelliği: Yüksek sıcaklıklarda veya sprey şeklindeki uygulamalarda rahatsızlık verici bir koku yaratmaz.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı — Oda sıcaklığında
Kalan Film Katmanı — Homojen film tabakası, suya karşı mükemmel direnç, değişen atmosfer, tuz buğu ve endüstriyel şartları sağlar.
Depolama Ömrü — Kapalı yerler 12 - 24 ay.

*Kinematik Viskozite 40, cSt	ASTM D 445	8,0
Rutubet Kabin Testi, saat	-	>2000
Kesternich Kabin Testi, Çevrim	-	>70
Tuz Sprey Testi, saat	-	>27
*1 Kg Ürünün Koruyacağı Yüzey	-	80 m^2
Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 93	>100
Koruma Süresi, Oda Sıcaklığı, Kapalı	-	12-24 ay

Alan		

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.09.2020 / REV05