

BaComp M220

Aşınma, korozyon ve yüksek basınca dayanıklı, madencilik, iş makineleri, demir-çelik sanayi gibi ağır koşullarda kullanılabilen baryum kompleks yapılı grestir.

Kullanımı

Baryum kompleks sabunlu gresin kullanımının uygun görüldüğü, aşınma, korozyon ve basınca karşı direnç istenen demir-çelik sanayii başta olmak üzere madencilik ve iş makineleri gibi ağır hizmetlerde kullanılır.

Özellikleri

Suya karşı mükemmel direnç sağlar.
Orta ve ağır devirlerde kullanılabilir.
Kimyasal ortamda oksitlenmeye karşı koruma sağlar.
Aşırı basınca karşı sistemleri korur.
Aşınma ve yüklere karşı dirençlidir.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Baryum Kompleks
Renk	Gözle	Bej
NLGI	-	2
Damlama Noktası,°C, min.	TS 5937 ISO 6299	225
*İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	265-295
Baz Yağ Cinsi	-	Mineral
*Baz Yağ Viskozitesi 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	220
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-20 /+145
Dört Bilya Analizi, kgf, min.	ASTM D 2596	620
4 Bilya Aşınma Çapı, mm, maks.	ASTM D 2266	0,68
Su ile Yıkanma, %Ağırlık, maks.	ASTM D 1264	2
Yağdan Ayrılma, %Ağırlık, maks.	ASTM D 6184	2
Hız Faktörü, n x dm (mm/min)	-	500.000

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV01